



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Außenputzgewebe

Produktbeschreibung:

Glasfasergittergewebe, ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das RAW Außenputzgewebe bieten wir als effektive Lösung an, welche die Rissbildung im Putz oder in der verstärkten Lage der Außenfassade auf Grund der benützten Bautechnologie oder der Temperaturänderungen verhindert. Es kann auch für das breite Spektrum von Anwendungen bei den Reparaturen der Bauten, z. B. zur Überdeckung auf der Oberfläche der Wand benützt werden.

Technische Daten:

Betriebsnorm: 0326 Glasfasergittergewebe

PARAMETER	Einheiten Beschreibung	RAW Außenputzgewebe
		Kette Schuß
LICHTE MASCHENWEITE	mm Richtwert	8 8
GEWEBEBREITE (1)	cm Einzelwert	100
ROLLENLÄNGE (1)	m Einzelwert	50
DICKE DES APPRETIERTEN GEWEBES	mm Richtwert	0,82
FLÄCHENGEWICHT DES ROHGEWEBES	g/m ² Richtwert	178
FLÄCHENGEWICHT DES APPRETIERTEN GEWEBES	g/m ² Einzelwert, min.	219
GEHALT DER BRENNBAREN STOFFEN (GLÜHVERLUST)	% Masse Einzelwert	23
ART DER GEWEBEAPPRETUR	alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest ausgerüstet	

(1) Andere Abmessungen nach der Anforderung

Festigkeit und Dehnung:

Die gemäß DIN EN ISO 13934-1 festgestellten Minimalfestigkeiten (N / 5 cm) und maximale Dehnungen (%) bei Erreichung der Minimalfestigkeit sind in folgender Tabelle genannt.

ANLEGENSMETHODE	Festigkeit		Dehnung
	Nominalwert	Einzelwert	Mittelwert
ANLIEFERUNGSZUSTAND	3100 / 2500	2600 / 2100	3,5 / 3,5
IN 5 %-TIGER NAOH	2100 / 1950	1700 / 1600	3,5 / 3,5
6-STD ALKALISCHE LÖSUNG	2800 / 2100	2300 / 1600	3,5 / 3,5
3-IONENLÖSUNG (ETAG 004)		1000 / 1000 50 % / 50 %	

Parameter:

- Kompatibel mit allen primären Fassadensystemen
- Hohe Abmessungsstabilität
- Zuverlässige Armierung für die Außenfassaden

Prüfmethode, Abnahme:

Prüfmethode, Musterabnahme und Abnahme sind in Betriebsnorm 0326 genannt.

Verpackung:

Geweberollen werden vertikal in dem auf der Holzpalette aufgelegten Karton eingepackt. Konkrete Verpackungsart ist der Betriebsnorm für Verpackung zu entnehmen oder mit dem Kunden vereinbart.

Lagerung:

Die verpackten Rollen sind in trockenen verschlossenen Lagerräumen zu lagern. Lagerungstemperatur liegt im Bereich von - 10 °C bis + 50 °C.