



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Bitumenvoranstrich Konzentrat

Artikelnummer: 1384569

Lösemittelfreier, haftverbessernder Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion für alle RAW Bitumendickbeschichtungen

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen sowie alten vorbehandelten bituminösen Anstrichen und Dickbeschichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Leichte Verarbeitung
- 1:10- verdünnt für alle RAW Dickbeschichtungen
- Schnell trocknend
- Spritz-, roll- und streichfähig
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	0,1 – 0,2 l/m ²
Dichte	1,0 kg/l
Überarbeitbar nach**	45-60 min
Mischungsverhältnis	1:10 verdünnt
Temperatur bei Verarbeitung bei Durchtrocknung***	-5°C - +30°C

* Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

10 l Gebinde | 44 Gebinde/ Palette | Palettengewicht ca. 485 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.



VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.
- Kanten sind zu brechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.
- RAW Bitumen Voranstrich-Konzentrat muss mit Wasser im Verhältnis 1:10 verdünnt werden und wird dann mittels Quast, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.

BESONDERE HINWEISE

- Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Informationen zu den RAW Bitumendickbeschichtungen und anderen Systemprodukten entnehmen Sie bitte unserer Homepage <http://www.raw-produkte.de>
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-produkte.de>)

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte, welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

Stand 03/2024